

SUNGUARD® HIGH PERFORMANCE

Su float ExtraClear™.

| Prodotto | Colore | Luce visibile | | | | Radiazione solare | | | Fattore solare EN 410 [%] | Valore U | |
|---|-------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| | | Trasmissione [%] | Riflessione esterna [%] | Riflessione interna [%] | Indice di restitui- zione del colore | Trasmissione diretta [%] | Riflessione esterna [%] | Assorbimento [%] | | Aria [W/m²K] | Argon [W/m²K] |
| VETRATA ISOLANTE: 6-16-4, SUNGUARD® SU #2 | | | | | | | | | | | |
| LIGHT BLUE 62/52 | neutro azzurro | 62 | 16 | 11 | 96 | 48 | 17 | 35 | 52 | 1,7 | 1,5 |
| NEUTRAL 60/40* | neutro | 60 | 25 | 20 | 96 | 38 | 35 | 27 | 40 | 1,4 | 1,1 |
| NEUTRAL 52/41 | neutrale blu | 52 | 18 | 10 | 94 | 38 | 21 | 41 | 41 | 1,6 | 1,4 |
| NEUTRAL 50/32 | neutro | 50 | 23 | 22 | 95 | 29 | 37 | 34 | 32 | 1,4 | 1,1 |
| SILVER 43/31 | argento | 43 | 32 | 13 | 96 | 29 | 36 | 35 | 31 | 1,4 | 1,2 |
| NEUTRAL 41/33 | neutro | 41 | 22 | 12 | 92 | 29 | 24 | 47 | 33 | 1,6 | 1,4 |
| ROYAL BLUE 41/29 | blu intenso | 41 | 26 | 32 | 94 | 26 | 27 | 47 | 29 | 1,4 | 1,1 |
| AMBER 41/29 | bronzo chiaro | 41 | 25 | 17 | 87 | 27 | 36 | 37 | 29 | 1,4 | 1,1 |
| BRIGHT GREEN 40/29 | verde chiaro | 40 | 37 | 24 | 96 | 26 | 24 | 50 | 29 | 1,4 | 1,1 |
| BRONZE 40/27 | bronzo | 40 | 15 | 26 | 90 | 24 | 27 | 49 | 27 | 1,4 | 1,1 |
| SILVER 35/26 | argento | 35 | 44 | 23 | 98 | 24 | 43 | 33 | 26 | 1,4 | 1,2 |

I valori calcolati per le prestazioni del vetro sono indicativi solo per le specifiche elencate per l'unità di vetro isolante. I valori indicati per le prestazioni termiche e per quelle relative alla luce e all'energia sono stati calcolati in base alle normative EN 673 e EN 410. *Doppio trattamento termico.

I prodotti SunGuard® sono disponibili in svariati punti vendita in tutta Europa, presso la rete indipendente di rivenditori GUARDIAN. Vi preghiamo di contattare il rappresentante locale della GUARDIAN per ulteriori informazioni.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
Gran Bretagna
Tel: 0044 (0) 800 032 6322
E-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Lussemburgo
Tel: 00 352 50301
E-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
Spagna
Tel: 00 34 948 817255
E-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Ungheria
Tel: 00 36 (0) 68 887 200
E-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Flachglas GmbH
Germania
Tel: 0049 (0) 3494 361 800
E-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.
Polonia
Tel: 00 48 (0) 34 323 9200
E-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Russia
Tel: 007 (8) 4912 956600
E-Mail: gsr_sales@guardian.com

Disclaimer: Le informazioni contenute nella presente pubblicazione rappresentano una descrizione generale del prodotto SunGuard®; la GUARDIAN declina ogni responsabilità per quanto riguarda qualsivoglia omissione o inaccuratezza nella presente pubblicazione e per tutte le conseguenze derivanti dal fare affidamento a tali eventuali dati erranei. E' esclusiva responsabilità dell'utente delle presenti informazioni accertarsi che l'uso che intende fare di SunGuard® sia appropriato e rispetti tutte le leggi e le normative vigenti, nonché gli standard, i codici di buona pratica e tutti gli altri requisiti rilevanti. Si raccomanda a chiunque impieghi i prodotti SunGuard® di consultare le "Linee Guida per le Procedure" fornite dalla GUARDIAN per ottenere istruzioni specifiche su come maneggiare, immagazzinare, trattare, lavorare, utilizzare e installare con successo i prodotti SunGuard®. Le "Linee Guida per le Procedure" vengono fornite con la prima fornitura di SunGuard®, oppure possono essere richieste direttamente presso la GUARDIAN.