

## SUNGUARD® SOLAR

### Su float ExtraClear™.

Prodotto	Colore	Luce visibile				Radiazione solare			Fattore solare	Valore U	
		Trasmissione [%]	Riflessione esterna [%]	Riflessione interna [%]	Indice di restituzione del colore	Trasmissione diretta [%]	Riflessione esterna [%]	Assorbimento [%]	EN 410 [%]	Aria [W/m²K]	Argon [W/m²K]
		VETRATA ISOLANTE: 6-16-4, SUNGUARD® SU #2									
NEUTRAL 67	neutro	61	20	21	98	54	16	30	59	2,7	2,6
LIGHT BLUE 52	neutrale azzurro	47	15	17	94	38	13	49	44	2,6	2,4
SILVER GREY 32	grigio delicato	30	23	21	90	23	20	57	29	2,4	2,2
ROYAL BLUE 20	blu intenso	20	18	36	96	17	18	65	23	2,2	2,0
SILVER 20	argento	20	35	25	88	15	33	52	20	2,2	2,1
SILVER 08	argento	8	43	34	99	7	35	58	12	2,0	1,8

I valori calcolati per le prestazioni del vetro sono indicativi solo per le specifiche elencate per l'unità di vetro isolante. I valori indicati per le prestazioni termiche e per quelle relative alla luce e all'energia sono stati calcolati in base alle normative EN 673 e EN 410.

### Su float ExtraClear™ con ClimaGuard® Premium.

Prodotto	Colore	Luce visibile				Radiazione solare			Fattore solare	Valore U	
		Trasmissione [%]	Riflessione esterna [%]	Riflessione interna [%]	Indice di restituzione del colore	Trasmissione diretta [%]	Riflessione esterna [%]	Assorbimento [%]	EN 410 [%]	Aria [W/m²K]	Argon [W/m²K]
		VETRATA ISOLANTE: 6-16-4, SUNGUARD® SU #2, CLIMAGUARD® PREMIUM SU #3									
NEUTRAL 67	neutro	59	19	17	97	40	23	37	47	1,4	1,1
LIGHT BLUE 52	neutrale azzurro	46	14	14	94	29	15	56	36	1,4	1,1
SILVER GREY 32	grigio delicato	29	22	18	90	18	21	61	23	1,4	1,1
ROYAL BLUE 20	blu intenso	19	18	31	95	13	19	68	18	1,4	1,1
SILVER 20	argento	19	34	21	88	12	33	55	17	1,4	1,1
SILVER 08	argento	8	43	29	98	6	35	59	9	1,4	1,1

I valori calcolati per le prestazioni del vetro sono indicativi solo per le specifiche elencate per l'unità di vetro isolante. I valori indicati per le prestazioni termiche e per quelle relative alla luce e all'energia sono stati calcolati in base alle normative EN 673 e EN 410.

### Su float ExtraClear™ con ClimaGuard® 1.0.

Prodotto	Colore	Luce visibile				Radiazione solare			Fattore solare	Valore U	
		Trasmissione [%]	Riflessione esterna [%]	Riflessione interna [%]	Indice di restituzione del colore	Trasmissione diretta [%]	Riflessione esterna [%]	Assorbimento [%]	EN 410 [%]	Aria [W/m²K]	Argon [W/m²K]
		VETRATA ISOLANTE: 6-16-4, SUNGUARD® SU #2, CLIMAGUARD® 1.0 SU #3									
NEUTRAL 67	neutro	52	24	28	98	33	28	41	40	1,3	1,0
LIGHT BLUE 52	neutrale azzurro	40	17	25	94	25	18	57	31	1,3	1,0
SILVER GREY 32	grigio delicato	25	23	28	91	16	22	62	20	1,3	1,0
ROYAL BLUE 20	blu intenso	17	19	39	96	11	20	69	16	1,3	1,0
SILVER 20	argento	17	35	31	89	11	34	55	15	1,3	1,0
SILVER 08	argento	7	43	37	99	5	35	60	8	1,3	1,0

I valori calcolati per le prestazioni del vetro sono indicativi solo per le specifiche elencate per l'unità di vetro isolante. I valori indicati per le prestazioni termiche e per quelle relative alla luce e all'energia sono stati calcolati in base alle normative EN 673 e EN 410.

Richiedi al funzionario GUARDIAN di riferimento informazioni per colori alternativi ai prodotti SunGuard® verdi prodotti su base verde.

I prodotti SunGuard® sono disponibili in svariati punti vendita in tutta Europa, presso la rete indipendente di rivenditori GUARDIAN. Vi preghiamo di contattare il rappresentante locale della GUARDIAN per ulteriori informazioni.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.  
Gran Bretagna  
Tel: 0044 (0) 800 032 6322  
E-Mail: [uksales@guardian.com](mailto:uksales@guardian.com)

GUARDIAN Luxguard I, S.A.  
Lussemburgo  
Tel: 00 352 50301  
E-Mail: [sales\\_bascharage@guardian.com](mailto:sales_bascharage@guardian.com)

GUARDIAN Glass España, S.L.  
Spagna  
Tel: 00 34 948 817255  
E-Mail: [ctecnicas@guardian.com](mailto:ctecnicas@guardian.com)

GUARDIAN Orosháza Kft.  
Ungheria  
Tel: 00 36 (0) 68 887 200  
E-Mail: [oroshaza\\_sales@guardian.com](mailto:oroshaza_sales@guardian.com)

GUARDIAN Flachglas GmbH  
Germania  
Tel: 0049 (0) 3494 361 800  
E-Mail: [anwendungstechnik@guardian.com](mailto:anwendungstechnik@guardian.com)

GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.  
Polonia  
Tel: 00 48 (0) 34 323 9200  
E-Mail: [tech\\_poland@guardian.com](mailto:tech_poland@guardian.com)

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC  
Russia  
Tel: 007 (8) 4912 956600  
E-Mail: [gsr\\_sales@guardian.com](mailto:gsr_sales@guardian.com)

Disclaimer: Le informazioni contenute nella presente pubblicazione rappresentano una descrizione generale del prodotto SunGuard®; la GUARDIAN declina ogni responsabilità per quanto riguarda qualsivoglia omissione o inaccuratezza nella presente pubblicazione e per tutte le conseguenze derivanti dal fare affidamento a tali eventuali dati erranei. E' esclusiva responsabilità dell'utente delle presenti informazioni accertarsi che l'uso che intende fare di SunGuard® sia appropriato e rispetti tutte le leggi e le normative vigenti, nonché gli standard, i codici di buona pratica e tutti gli altri requisiti rilevanti. Si raccomanda a chiunque impieghi i prodotti SunGuard® di consultare le "Linee Guida per le Procedure" fornite dalla GUARDIAN per ottenere istruzioni specifiche su come maneggiare, immagazzinare, trattare, lavorare, utilizzare e installare con successo i prodotti SunGuard®. Le "Linee Guida per le Procedure" vengono fornite con la prima fornitura di SunGuard®, oppure possono essere richieste direttamente presso la GUARDIAN.